

FICHES TECHNIQUES

FABRICANT	DAUGRES	Test de classification	—
NOM DU PRODUIT MOD�LE ET DIMENSION TRADEMARK / GRADE	SANDSTONE poli Carreaux de porcelaine 600mm x 600mm	Date de production	—
		N � de lot.	—
		N � de bon.	—
NATURE DE LA SURFACE	porcelaine	—	—

ITEMS TEST�S		PR�-REQUIS TECHNIQUEST	R�SULTATS	
Longueur		600mm	�0.5%	
Largeur		600mm	�0.5%	
�paisseur		10 mm	�5%	
Absobtion de l�eau		R�sistance compl�te	� 3.0%	
Coefficient de frottement statique		Signaler la valeur apr�s le test	Sec	>0.55
			Humide	>0.56
R�sistance � la rupture			� 27 N/mm�	

ITEMS TESTÉS		PRÉ-REQUIS TECHNIQUES	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion			émaillée: 1 ~ 4 porcelaine $\leq 205\text{mm}^3$
Coefficient d'expansion thermique		—	$\leq 9 \text{ MK}^{-1}$
Résistance au gel		Aucune fissure ou effet visible	CONFORME
Dureté MOHS		—	émaillée: ≥ 5 porcelaine ≥ 6
Résistance aux produits chimique		—	émaillée: $\leq \text{GB}$ porcelaine $\leq \text{UB}$
Résistance aux taches		—	< 2
Résistance de la couleur à la lumière		Aucun changement	CONFORME

Vérifié par :

Testé par :