

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | **LE DOLOMITI NATURALE**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto Required standard Valeur standard Standardwert	LE DOLOMITI
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Flexural strenght Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entspricht den Anforderungen
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune variation Keine Veränderung	Ingelivo Frost-resistant Résistant au gel Frostbeständig
Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% max
		Spessore Thickness Épaisseur Stärke	± 5% max
		Rettilineità spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità Orthogonality Orthogonalité Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		Planarità Planarity Planéité Ebenflächigkeit	± 0,5% max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI-method) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand g. Oberflächenverschleiß (nach PEI-Methode)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato As stated Comme déclaré Wie angegeben	≥ 3
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entspricht den Anforderungen
Stabilità dei colori alla luce Light and colour fastness Stabilité des couleurs à la lumière Lichtechtheit der Färbungen	DIN 51094	Stabile Fast Stabile Echt	Nessuna variazione No alteration Aucune variation Keine Veränderung
Durezza superficiale (Scala Mohs) Surface hardness (Mohs Scale) Résistance en surface (échelle de Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs-Skala)	UNI EN 101	≥ 6	6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de temperature Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode	Resistente Resistant Résistant Beständig
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der Rutschfestigkeit	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) in funzione dell'ambiente o della zona di lavoro o delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the environment or on the working area or on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4

IMBALLI | PACKING

LE DOLOMITI	spessore thickness	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	fascia prezzo price range
60x60 Lappato Rettificato	10 mm	3	1,08	24,80	40	43,20	157 MQ
60x60 Naturale Rettificato	10 mm	3	1,08	24,80	40	43,20	117 MQ
30x60 Lappato Rettificato	10 mm	6	1,08	24,80	40	43,20	157 MQ
30x60 Naturale Rettificato	10 mm	6	1,08	24,80	40	43,20	117 MQ
30x30 Lappato Rettificato	10 mm	13	1,17	25,50	42	49,14	184 MQ
30x30 Naturale Rettificato	10 mm	13	1,17	25,50	42	49,14	137 MQ
10x30 Lappato Rettificato	10 mm	31	0,93	19,00	36	33,48	197 MQ
10x30 Naturale Rettificato	10 mm	31	0,93	19,00	36	33,48	150 MQ
30x30 Mosaico Quadrato su rete Lappato	10 mm	9	0,81	15,50	36	29,16	245 MQ
30x30 Mosaico Quadrato su rete Naturale	10 mm	9	0,81	15,50	36	29,16	235 MQ
30x30 Basketwave Naturale / Lappato	10 mm	9	0,81	15,00	36	29,16	248 MQ
30x30 Mosaico Vintage Tumbled Naturale	10 mm	6	0,54	12,00			261 MQ
28,9x28,3 Herringbone Mix	10 mm	6	0,49	12,00			290 MQ
20x29 Muretto Raised Lappato (3D)	10 mm	6		9,00			59 PZ
9,7x30 Bullnose Lappato	10 mm	26		11,00			13 PZ
9,7x30 Bullnose Naturale	10 mm	26		11,00			7 PZ
5x30 London Lappato	10 mm	12		3,00			36 PZ
2x30 Matita Lappato	10 mm	12		2,00			29 PZ
2x60 Metal Cradle	10 mm	6		2,00			33 PZ