




SILVER OAK

ARBOREA


FUSION

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



**Water Resistance
Protective Surface/**
Surface protectrice
résistante à l'eau

**Premium Decorative
Layer/ Couche**
décorative de qualité
supérieure

**High Density Core Board
2G Click/ Noyau haute**
densité avec système
d'emboîtement 2G

High Stable Balance Layer/
Couche d'équilibre à haute
stabilité



White Oak
FU-BOR-01



Boreal Oak
FU-BOR-02



Silver Oak
FU-BOR-03



Golden Maple
FU-BOR-04



Walnut
FU-BOR-05



Natural Maple
FU-BOR-06



Whiskey Oak
FU-BOR-07



Ancient Oak
FU-BOR-08

ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE

Plank Size/ Planche Dimension	47" x 7" x 0.47" (1216mm x 196mm x 12mm)
Wear Layer / Couche d'usure	0.27 mm (45g) AC4
Finish / Fini	Random EIR ((Embossed-in-Register)) Painted Bevel
Installation	Valinge 2G(droplock)
Radiant Heat / Chaleur radiante	Approved for water(temperature≤ 50 °C) based radiant heat systems
Planks / Planches / Carton	6
Sq.ft. / pi.ca. / Carton	15.39
Carton Size / Carton Dimension	48" x 8" x 3" (L1230mm X W210mm X H75mm)
kg / Carton	14.76kg
Cartons/ Pallet	65 boxes
ASTM F2199-09 Expansion After Exposure to Heat (50 °C)/ Dilatation après exposition à la chaleur (50°C)	≤ 0.15mm/m
ASTM E492-09 Impact sound reduction (IIC) / Réduction du bruit d'impact (IIC)	66
ASTM E90-09 STC rating / Indice STC	68
ASTM F2055 - 17 (EN 13329:2016+A1:2017 Annex A) Determination of Thickness, Squariness, Straightness / Détermination de l'épaisseur, de l'équerrage et de la rectitude	Tmax-Tmin: 0.10mm Qmax: 0.05mm Smax: 0.05mm/m
ASTM F410 Flatness / Planéité	concave -0.11% non-convex concave -0.05% convex 0.05%
EN 13329 (2016+A1:2017 Annex H) Impact resistance / Résistance aux chocs	Impact Height: 770mm Max. Impact resistance force: 20N
R2015 (13329:2016+A1:2017 & ISO 24343-1: 2007) Residual indentation / Indentation résiduelle	Average: 0.01mm
ASTM D6007 - 14 Formaldehyde Emission / Émission de formaldéhyde	Not Detected
ASTM F970-17 Residual Indentation Static Load / Indentation résiduelle sous charge statique	250 psi, ≤ 0.005 inch
EN 13501 (1:2018 Clause 9 & EN ISO 9239-1:2010 & EN ISO 11925-2:2010.Cor.1:2011) Fire classification for burning behavior of flooring material / Classification au feu du comportement à la combustion des revêtements de sol	Bfl-s1
ASTM D4060 - 19 Wear Resistance / Résistance à l'usure	Wear index<50.6 (1000*mg/cycle)
ASTM F2199-09 Dimensional Stability and Curling / Stabilité dimensionnelle et gondolement	Average : MD : 0.6mm/m CD:0.5mm/m, Curling: 0.4mm
ASTM E 648-10 Classification of Smoke Development - Class I / Classification du développement de la fumée – Classe I	Compliant / Conforme
UL 94-2013 Vertical Burning / Combustion verticale	V-0
ISO 24345-2006 Peel Resistance / Résistance au pelage	X Direction: 130N/50mm Y Direction: 115N/50mm
ASTM F925-13 Resistance to Chemicals / Résistance aux produits chimiques	Rating 0: No Change
ASTM C1028-07 Slip Resistance / Résistance au glissement	Dry Surface 0.88 Wet Surface 0.68
FLOOR SCORE (VOC)	Pass / Passe
ASTM F2055 Dimensional Stability of Resilient Floor Tile after Exposure to Heat / Stabilité dimensionnelle des carreaux de sol résilients après exposition à la chaleur	≤ 0.010 in/lin ft (≤0.08%)
ASTM F963 Phthalate	Not Detected (≤60Pppm)
Warranty / Garantie	Residential - 25 years & Commercial - 5 years

ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



SILVER OAK



NATURAL MAPLE

ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



BOREAL OAK



ANCIENT OAK

ARBOREA

LAMINATE FLOORING/ PLANCHER LAMINÉ



GOLDEN MAPLE



WHITE OAK